

# 3M Клейкая лента с волокном Scotch™ 8956

## Описание продукта / Применения:

Scotch™ 8956 является армированной упаковочной лентой общего назначения. Основа из биоксиально ориентированного полипропилена, армированного стекловолокном, обеспечивает высокую стойкость к действию влаги и абразивному воздействию. Лента снабжена адгезивом, обеспечивающим высокую адгезию к картону.

Свойства	Преимущества	Возможности
Основа из биоксиально ориентированного полипропилена, армированного стекловолокном Специальный адгезив	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Абразивная стойкость</li><li>✓ Влагостойкость</li><li>✓ Высокая прочность на разрыв</li><li>✓ Долговечность</li></ul> Хорошая: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ прочность на сдвиг</li><li>✓ начальная адгезия</li><li>✓ стойкость к старению</li></ul>	Возможность непродолжительного использования вне помещений Возможность снижения стоимости упаковки за счет уменьшения ширины и длины упаковочной ленты Пригодна к применению при различных условиях Удовлетворительная удерживающая способность при минимальном прижиме Долговечность упаковки

## Применение

Используется для запечатывания и усиления ящиков из гофрокартона, соединения ящиков на поддоне, приклеивания мелких деталей, фиксации отдельных частей оборудования или упаковки.

## Рекомендуемые аппликаторы

Ручной : Н-130, Н-131, Н-133, Н-10  
Полуавтоматический : S-634, S-857 "L" Clipper

## Характеристики продукта

Толщина основа	:	28 мкм
Общая толщина	:	131 мкм
Адгезия к стали	:	9.6 Н/см
Прочность на разрыв	:	250 Н/см
Удлинение при разрыве	:	8.5 %
Прочность на сдвиг	:	4,500 минут

## Стандартные размеры / Цвета

Ширина (м)	:	9, 12, 15, 19, 25, 38, 50, 75 и 150
Длина (м)	:	50, возможно 100 мм по требованию
Внутренний диаметр	:	76 мм
Цвет	:	Прозрачный

## Условия хранения

Хранить в чистом сухом месте при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 40 - 50%.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако Покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

## Ваш дистрибьютор:

ОДО «Орфей»  
246007, Республика Беларусь,  
г. Гомель, ул. Советская, 133  
+375 232 60-52-66  
+375 44 566-39-99  
+375 29 356-52-66

