



# Клейкая лента для маскирования в гальванических процессах

## 470

### Техническая информация

Январь 2007

Изменения : Март 1996

Выпуск : Октябрь 1993

**Описание продукта** Виниловая, стойкая к абразивному воздействию, эластичная лента с исключительно высокой стойкостью к химическим агентам, используемым в гальванических процессах.

<b>Конструкция продукта</b>	<b>Тип адгезива</b>	Каучуковый
	<b>Основа</b>	Пигментированный винил
	<b>Длина рулона (стандартная)</b>	33 м
	<b>Цвет ленты</b>	Бежевый

<b>Характеристики</b>	<b>Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией</b>		
	<b>Адгезия к нержавеющей стали</b>	2.8 Н/10мм	ASTM D-3330
	<b>Прочность на разрыв</b>	35 Н/10мм	ASTM D-3759
	<b>Удлинение при разрыве</b>	180 %	ASTM D-3759
	<b>Толщина основы</b>	0.16 мм	ASTM D-3652
	<b>Общая толщина</b>	0.18 мм	ASTM D-3652
	<b>Диапазон температур эксплуатации</b>	До 77°C	

**Особенности**

- Исключительная стойкость к большинству химических агентов, используемых в гальванических процессах
- Длительное подвергание повышенным температурам (выше 77°C) и горячим каустикам может быть причиной ослабления адгезионной связи
- Стойкость к большинству часто применяемых растворителей, следует остерегаться кетонов, хлорированных углеводородов и сложных эфиров, содержащихся в растворителях лаков, обезжиривающих составах, растворителях красок и т.п., которые могут привести к вздутию или закручиванию основы

**Применения**

- Маскирование в течении многих гальванических операций, включая очистку обеих поверхностей и перекрестное маскирование
- Обертывание, склеивание, соединение разбитых частей и маскирование множества неровных поверхностей



## Клейкая лента для маскирования в гальванических процессах 470

<b>Хранение</b>	Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке.
<b>Срок хранения</b>	Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

Ваш дистрибьютор:  
ОДО «Орфей»  
246007, Республика Беларусь,  
г. Гомель, ул. Советская, 133  
+375 232 60-52-66  
+375 44 566-39-99  
+375 29 356-52-66

