

Описание продукта 3738 термоплавкий адгезив общего назначения для склеивания бумаги, дерева, тканей. Имеет продолжительное время отверждения.

Физические свойства (не являются спецификацией)	Основа	Этиленвинилацетат	
	Цвет	Желто-коричневый	
	Вязкость¹	2875 сП при 190°C	
	Режим аппликатора	4	
	Одобрено FDA²	Да	
	Размер катриджей	26 x 73 мм для пневматического аппликатора 15 x 203 мм для аппликатора типа Квадрак TC Quadrack	
	Срок хранения	12 месяцев со дня поставки 3М при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха	
¹ Вискозиметр Брукфелда			
² FDA Reg. 175.105 (адгезивы) CFR Title 21. (FDA – Food and Drug Administration)			

Характеристики (не являются спецификацией)	Производительность для катриджа 26x73 мм	35 секунд	
	Точка размягчения³	86 °C	
	Термостойкость	54°C	
	Ударная прочность	7,3 см/Н при -18°C 21,0 см/Н при 22°C	
	Прочность на отслаивание⁴	23 Н/см	
	Прочность на сдвиг⁵ 22°C	2,6 МПа	
	Прочность на норм. разрыв⁵ 22°C	2,5 МПа	
	Удлинение при разрыве	1000 %	
	Время отверждения 3 мм полуцилиндр	50 сек	
	³ ASTM E-28-6-7. ⁴ материал – брезент ⁵ сосна Douglas Fir ⁶ 3мм полуцилиндрическая полоса, сосна Douglas Fir .		

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

3М Россия
Отдел промышленных клейких лент
Москва, 125445
Ул. Смольная 24/Д
Tel: (095) 784 7474
Fax: (095) 784 7475

Дистрибьютор компании 3М
ОДО «Орфей»
Республика Беларусь, Гомель
ул. Советская 133
8 0232 60-52-66