ВАШ ДИСТРИБЬЮТОР:
ОДО «ОРФЕЙ»
246007, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ,
Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 133
+375 (232) 55-60-63
55-60-66
55 60 69
МОБ. +375 (29) 356-52-66
(44) 566-39-99

Анаэробные клеи 3M™ Scotch-Weld™

Анаэробные адгезивы Scotch-Weld™ отверждаются на металлических поверхностях без доступа воздуха. В твердом состоянии они предотвращают протечку и ослабление соединений, вызванное вибрацией, защищают от коррозии.

Основные преимущества:

- Устраняют необходимость в механических фиксаторах
- Способствуют равномерному распределению нагрузки
- Позволяют соединять изделия из металлов.

Номер	Цвет	Заполнение зазоров (мм)	Вязкость (cPs)	Темп. стойкость (°C)	Время достижения отпускной прочности	Полное отвержде-ние (ч)	Описание
Формирователи прокладок для фланцевых соединений							
GM10	Красный	0.50	425.000	-50°C - +200°C	20 мин	24	Для герметизации жестких фланцевых соединений, коробок передач, корпусов насосов, редукторов, работающих при высоких температурах.
GM74	Оранжевый	0.35	80.000	-50°C - +150°C	≥ 15 мин	24	
Герметик для гидро- и пневмосистем, фитингов, водопроводов							
HP42	Оранжевый	0.20	500	-50°C - +150°C	15 мин	24	Уплотнение труб в гидравлике в условиях высокого и среднего давления. Для труб диаметром не более 15 мм.
Клеи-герметики для трубопроводов							
PS65	Белый	0.50	300.000	-50°C - +150°C	≤ 120 мин	24	Универсальный клей-герметик для труб диаметром не более 15-80 мм. Малые величины крутящих моментов срыва и скольжения обеспечивают простоту разборки и обслуживания.
PS77	Желтый	0.25	48.000	-50°C - +150°C	15 мин	24	
Вал-втулочные фиксаторы							
RT38	Зеленый	0.25	2.500	-50°C - +150°C	≤ 15 мин	24	Высокая сила склеивания. Для цилиндрических деталей.
RT41	Желто-коричневый	0.20	500	-50°C - +150°C	15 мин	24	Средняя прочность, для демонтажа в случае ТО и повторного использования подшипников.
RT48	Зеленый	0.20	600	-50°C - +150°C	10 мин	24	Высокая прочность крепежей для повышения надёжности соединений с прессовой посадкой.
Резьбовые фиксаторы							
TL22	Пурпурный	0.25	5.000	-50°C - +150°C	≤ 15 мин	24	Для винтовых соединений слабой фиксации крепежей небольшого диаметра. Рекомендован для мягких металлов (латунь).
TL42	Синий	0.25	5.000	-50°C - +150°C	≤ 15 мин	24	Для гаечных соединений, имеет среднюю прочность, универсален.
TL43	Синий	0.30	14.000	-50°C - +150°C	≤ 15 мин	24	Устойчив к воздействию масел, средней прочности, универсален.
TL62	Красный	0.62	7.000	-50°C - +150°C	≤ 15 мин	24	Для фиксации болтов и гаек высокой прочности. Для облегчения сборки обладает смазывающими свойствами.
TL70	Зеленый	0.20	500	-50°C - +150°C	≤ 15 мин	24	Для фиксации болтов и гаек более крупного размера в применениях, требующих наиболее высокой прочности.
TL71	Красный	0.20	500	-50°C - +150°C	≤ 15 мин	24	Перманентный клей для болтов и штифтов диаметром до 25мм.
TL77	Красный	0.20	7.000	-50°C - +150°C	≤ 15 мин	24	Усиленный перманентный клей для болтов диаметром до 38 мм.
TL90	Светло-зеленый	0.15	10	-50°C - +150°C	≤ 15 мин	24	Проникающий клей для сборных деталей крепежа и для герметизации сварных швов.